



浸し染め クールダイオール 糸の染め方レシピ



<糸 100g の重染色条件目安>


植物性繊維 染料：8g / 塩：24g / めるま湯 3L 程度
(綿・麻・レーヨンなど)

動物性繊維 染料：8g / お酢：39mL / めるま湯 3L 程度
(ウール・シルクなど)

<準備するもの>

ボウル×2・耐熱容器 (500mL 程度)・箸×1・棒2本・
台所用液体中性洗剤


玉やコーン巻きの糸は、かせにして“ひびろ”を結んでから染めましょう。
糸は作業中に絡まないように、優しく取り扱ってください。



染色時間：約 20 分

*ウール・シルクは急激な温度変化がないように染めてください。
*温度が低いと色は淡く染まります。温度が高いと濃く染まります。

①水に浸す



糸を水に浸し、満遍なく浸透させます。

②染料を溶かす




染料を耐熱容器に入れ熱湯 500mL でよく溶かします。

③染め液を作る



②の溶かした染料をめるま湯 2.5L の中に入れ染め液を作ります。

④染める




①の水に浸していた糸を軽く絞り、染め液に入れ、2本の棒で糸をおくりながら均一になるように染めます。

ソーピング


植物性の場合

水ですすぎ、台所用液体中性洗剤を溶かしためるま湯で洗い流します。洗淨後、色止め剤ミカノール (別売) で色止め処理を行ってください。色止め後にの水気を絞り、乾燥させれば完成です。



動物性の場合

染め液のなかに徐々に水を入れて温度を下げます。温度が下がってから台所用液体中性洗剤で洗ってください。泡がなくなったら、糸の水気を絞り、乾かせば完成です。



*急激な温度変化で糸が縮まないように徐々に温度を下げます。

桂屋ファイングッズ 株式会社

東京都中央区日本橋小舟町 14-7

<https://www.katsuraya-fg.com/>

レシピ・画像の無断転載および無断使用は禁止しております。

facebook.com/MIYACOZOME/

instagram.com/miyacozome/

x.com/info_miyacozome